ANEXO C

VALOR DEDUCIDO CORREGIDO PARA EL CALCULO DE LA CONDICION DEL PAVIMENTO

METODOLOGIA PCI

UNIDAD DE MUESTREO
30m
AREA DE MUESTREO
360m2

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
1	K0+000	K0+030	6	5	1	48	47	41	30	25					191	92	4	FALLADO
				4	2	48	47	41	30	2					168	96		
				3	3	48	47	41	2	2					140	84		
				2	4	48	47	2	2	2					101	76		
				1	5	48	2	2	2	2					56	56		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
2	K0+030	K0+060	9	4	1	13	10	9	8						40	20	80	MUY BUENO
				3	2	13	10	9	2						34	20		
				2	3	13	10	2	2						27	20		
				1	4	13	2	2	2						19	19		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
3	K0+060	K0+090	8	5	1	25	17	9	5	4					60	30	64	BUENO
				4	2	25	17	9	5	2					58	32		
				3	3	25	17	9	2	2					55	35		
				2	4	25	17	2	2	2					48	36		
				1	5	25	2	2	2	2					33	33		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
4	K0+090	K0+120	7	5	1	30	25	10	5	5					75	38	55	REGULAR
				4	2	30	25	10	5	2					72	40		
				3	3	30	25	10	2	2					69	42		
				2	4	30	25	2	2	2					61	45		
				1	5	30	2	2	2	2					38	38		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
5	K0+120	K0+150	9	5	1	10	10	10	9	5					44	19	80	MUY BUENO
				4	2	10	10	10	9	2					41	20		
				3	3	10	10	10	2	2					34	20		
				2	4	10	10	2	2	2					26	18		
				1	5	10	2	2	2	2					18	18		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
6	K0+150	K0+180	8	3	1	28	20	11							59	37	63	BUENO
				2	2	28	20	2							50	37		
				1	3	28	2	2							32	32		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
7	K0+180	K0+210	6	3	1	43	6	4							53	33	53	REGULAR
				2	2	43	6	2							51	38		
				1	3	43	2	2							47	47		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
8	K0+210	K0+240	5	4	1	58	42	25	18						143	80	20	MUY MALO
				3	2	58	42	25	2						127	78		
				2	3	58	42	2	2						104	72		
				1	4	58	2	2	2						64	64		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
9	K0+240	K0+270	6	2	1	50	5								55	41	48	REGULAR
				1	2	50	2								52	52		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
10	K0+270	K0+300	7	1	1	32									32	32	68	BUENO

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
11	K0+300	K0+330	7	2	1	34	34								68	50	50	REGULAR
				1	2	34	2								36	36		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
12	K0+330	K0+360	7	3	1	32	31	5							68	42	52	REGULAR
				2	2	32	31	2							65	48		
				1	3	32	2	2							36	36		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
13	K0+360	K0+390	0	2	1	35	31								66	48	52	REGULAR
				1	2	35	2								37	37		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
14	K0+390	K0+420	7	2	1	36	31								67	49	51	REGULAR
				1	2	36	2								38	38		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
15	K0+420	K0+450	8	2	1	25	20								45	34	66	BUENO
				1	2	25	2								27	27		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
16	K0+450	K0+480	8	2	1	25	20								45	34	66	BUENO
				1	2	25	2								27	27		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
17	K0+480	K0+510	9	2	1	13	12								25		100	EXCELENTE
				1	2	13	2								15			

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
18	K0+510	K0+540	7	9	1	35	30	25	25	23	20	10	5	3	176	79	20	MUY MALO
				8	2	35	30	25	25	23	20	10	5	2	175	78		
				7	3	35	30	25	25	23	20	10	2	2	172	78		
				6	4	35	30	25	25	23	20	2	2	2	164	80		
				5	5	35	30	25	25	23	2	2	2	2	146	76		
				4	6	35	30	25	25	2	2	2	2	2	125	72		
				3	7	35	30	25	2	2	2	2	2	2	102	64		
				2	8	35	30	2	2	2	2	2	2	2	79	57		
				1	9	35	2	2	2	2	2	2	2	2	51	51		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
19	K0+540	K0+570	6	3	1	43	8	7							58	36	53	REGULAR
				2	2	43	8	2							53	39		
				1	3	43	2	2							47	47		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
20	K0+570	K0+600	7	4	1	34	20	11	8						73	41	58	BUENO
				3	2	34	20	11	2						67	41		
				2	3	34	20	2	2						58	42		
				1	4	34	2	2	2						40	40		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
21	K0+600	K0+630	9	3	1	16	4	3							23	11	80	MUY BUENO
				2	2	16	4	2							22	16		
				1	3	16	2	2							20	20		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
22	K0+630	K0+660	7	4	1	30	30	30	8						98	56	42	REGULAR
				3	2	30	30	30	2						92	58		
				2	3	30	30	2	2						64	46		
				1	4	30	2	2	2						36	36		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
23	K0+660	K0+690	5	4	1	52	12	12	5						81	46	42	REGULAR
				3	2	52	12	12	2						78	50		
				2	3	52	12	2	2						68	50		
				1	4	52	2	2	2						58	58		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
24	K0+690	K0+720	8	3	1	28	13	8							49	30	68	BUENO
				2	2	28	13	2							43	32		
				1	3	28	2	2							32	32		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
25	K0+720	K0+750	4	8	1	64	58	34	25	24	17	16	9		247	100	0	FALLADO
				7	2	64	58	34	25	24	17	16	2		240	100		
				6	3	64	58	34	25	24	17	2	2		226	100		
				5	4	64	58	34	25	24	2	2	2		211	96		
				4	5	64	58	34	25	2	2	2	2		189	96		
				3	6	64	58	34	2	2	2	2	2		166	89		
				2	7	64	58	2	2	2	2	2	2		134	88		
				1	8	64	2	2	2	2	2	2	2		78	78		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
26	K0+750	K0+780	0	6	1	52	50	42	32	31	30				237	100	0	FALLADO
				5	2	52	50	42	32	31	2				209	100		
				4	3	52	50	42	32	2	2				180	94		
				3	4	52	50	42	2	2	2				150	89		
				2	5	52	50	2	2	2	2				110	76		
				1	6	52	2	2	2	2	2				62	62		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
27	K0+780	K0+810	0	5	1	60	45	40	20	5					170	85	11	MUY MALO
				4	2	60	45	40	20	2					167	89		
				3	3	60	45	40	2	2					149	88		
				2	4	60	45	2	2	2					111	76		
				1	5	60	2	2	2	2					68	68		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
28	K0+810	K0+840	3	4	1	78	60	40	18						196	100	0	FALLADO
				3	2	78	60	40	2						180	100		
				2	3	78	60	2	2						142	92		
				1	4	78	2	2	2						84	84		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
29	K0+840	K0+870	8	2	1	22	18								40	30	70	BUENO
				1	2	22	2								24	24		

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
30	K0+870	K0+900	9	1	1	10									10	10	90	EXCELENTE

Unidad de muestreo	Abscisa		m	q	N°	VALOR DEDUCIDO									VDT	CDV	PCI	CLASIFICACION
	INICIAL	FINAL																
31	K0+900	K0+912	9	1	1	8									8	8	92	EXCELENTE